

Ottoflex Flüssigfolie OFF



► Eigenschaften:

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis, Abdichtung gegen Feuchtigkeit, verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen. Verträglich mit OTTO-Silicon-Dichtstoffen (gebrauchsfertig). Durch rollen, streichen oder spachteln leicht zu verarbeiten. Sehr kurze Trocknungszeit von 2 bis 3 Stunden. Hohe Rissüberbrückung, weichmacherfrei, lösemittelfrei. Frostfrei lagern und transportieren.

Ottoflex Flüssigfolie

Artikel	Gebindegröße
OFF-33	7 kg
OFF-34	12 kg
OFF-35	20 kg

► Anwendungsgebiete:

Flächige Abdichtung unter Fliesen, Platten, keramischen Belägen, Marmor und Naturstein gegen nicht drückendes Wasser. Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z. B. Gips, Gipskarton, Gipsfaser, Putz, (Poren-) Beton, Mauerwerk, Stein und Estrich.

► Technische Daten:

► Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 25°C
► Mindestverbrauch für eine Trockenschichtdicke von mind. 0,5 mm	ca. 1,1 bis 1,3 kg/m ² = (0,8 l/m ²)
► Entsprechende Nassschichtdicke (mind. 2 Aufträge)	ca. 0,7 mm
► Ablüfzeit nach dem 1. Anstrich	ca. 1 Stunde (l)
► Ablüfzeit nach dem 2. Anstrich	ca. 1 bis 2 Stunden
► Viskosität (Physika LC 10, 23°C)	ca. 1,55 g/cm ³
► Feststoffgehalt	ca. 73%
► Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 70°C
► Lagerstabilität bei 23°C / 50% fLf im original verschlossenen Gebinde	18 Monate (frostfrei lagern)
► Farbe	blau, deckend

► Verarbeitung:

Ottoflex Flüssigfolie vor Gebrauch gut aufrühren und mit einem Roller (kurzfloriger Lammfell- oder Schaumstoffroller) auftragen. Zuerst werden die Wandecken sowie die Ecken zwischen Wand und Boden mit Fuma Dichtband (FDB 120/7050) abgedichtet, wobei diese in die frische Flüssigfolie eingelegt und das Gewebe mit dem Randbereich der Beschichtung satt überstrichen wird. Danach wird die Flüssigfolie in gleichmäßiger Schichtstärke auf Wand und Boden aufgetragen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 1 Stunde erfolgt der zweite Auftrag. Der Auftrag einer 3. Schicht ist möglich, aber nicht notwendig. Nach 2 - 3 Stunden können handelsübliche Fliesenkleber im Dünnbettverfahren auf die Flüssigfolie aufgebracht werden. Ottoflex Flüssigfolie ist nicht geeignet zum Abdichten von Balkonen bzw. Terrassen. Hier empfehlen wir Ottoflex Dichtungsschlämme. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

► Normen und Prüfungen:

Geprüft nach den Prüfungsgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen. Erfüllt die Beanspruchungsklassen A0 nach ZDB sowie A nach abP. Entspricht den Anforderungsklassen W1, W2 und W3 nach ÖNORM B 2207.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019