

Ottoflex Voranstrich OFV



► Eigenschaften:

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis, lösemittelfrei. Erfüllt im Verbund mit Ottoflex Flüssigfolie die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 nach ZDB-Merkblatt und A nach abP, frostfrei lagern und transportieren.

Ottoflex Voranstrich	
Artikel	Gebindegröße
OFV-59	5 kg
OFV-61	10 kg

► Anwendungsgebiete:

Vorbehandlung für Ottoflex Flüssigfolie auf saugenden und stark saugenden Untergründen, wie z.B. Gipskartonplatten, Gipsbauteile, Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Stein, Estrich, Holzspan- oder Holzfaserplatten.

► Technische Daten:

► Verbrauch	ca. 120 - 250 g/m ²
► Viskosität (Physika LC 10, 23 °C)	ca. 10 m Pas
► Dichte bei 23 °C	ca. 1,03 g/cm ³
► Lagerstabilität bei 23°C / 50 % rLf im Original verschlossenen Gebinde	24 Monate (frostfrei lagern)
► Farbe	milchigblau

► Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Rückstände durch Bürsten und Absaugen entfernen. Ottoflex Voranstrich vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln und mit Pinsel, Bürste oder Malerquast auftragen. Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und + 25°C liegen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verbraucher stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

► **Normen und Prüfungen:**

Geprüft im Verbund mit Ottoflex Flüssigfolie nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen. Erfüllt die Beanspruchungsklassen A0 nach ZDB sowie A nach abP. Entspricht den Anforderungsklassen W1 und W2 nach ÖNORM B 2207.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019